

## MIRROR ADHESIVE КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Особенно рекомендуется для небольших зеркал с серебряным основанием

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для приклеивания обычных (серебряных) зеркал на все типы оснований.

### СВОЙСТВА

- Не содержит кислот
- Не разъедает лаковое покрытие
- Постоянно эластичный
- Водостойкий

### ПОДГОТОВКА

**Условия работы:** наносить только при температуре от +10°C до +40°C. Клей высыхает при контакте с влагой из окружающей среды.

**Предварительная обработка поверхности:** склеиваемые поверхности должны быть сухими и очищенными от жира и пыли, и быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес зеркала.

### НАНЕСЕНИЕ

#### Инструкция по применению

Откройте тюбик, проткнув алюминиевую печать заостренным наконечником колпачка. Нанесите клей вертикальными полосами каждые 5-10 см на заднюю поверхность зеркала и прижмите его в нужном месте к поверхности в течение 10 минут. Во избежание соскальзывания зафиксируйте зеркало (например, скотчем) до полного высыхания.

**Удаление пятен / отходов:** Удалите свежие пятна уайт-спиритом. Засохший клей может быть удален только механическим путем.

**Внимание:** Для обеспечения доступа воздуха к клею наносите его только вертикальными полосами, а не по кругу. Для тяжелых зеркал рекомендуем Bison Mirror Adhesive в картриджах.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

**На отлип:** ок. 5 мин.

**Окончательная прочность:** ок. 3 дней.

\* Время сушки будет зависеть от типа поверхности, количества нанесенного клея, влажности и температуры окружающей среды.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Влагостойкость:** Хорошая

**Термостойкость:** -50°C...+150°C

**Химическая стойкость:** стойкий к маслам, растворителям, бензину, этанолу.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Основа:** нейтральный силиконовый эластомер

**Вязкость:** Пастообразный

**Содержание твердого вещества:** ок. 100%

**Плотность:** ок. 1,02 г/см<sup>3</sup>

**Твердость по Шору:** ок. 10

### СРОК ГОДНОСТИ:

Хранится не менее 15 месяцев в сухом, прохладном месте, не допуская замерзания. Срок хранения в открытой упаковке ограничен.