


EPOXY 5 MINUTES

ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ 5 МИНУТ

двухкомпонентный прозрачный, быстродействующий клей на эпоксидной основе



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Быстродействующий двухкомпонентный прозрачный эпоксидный клей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Идеально подходит для быстрого ремонта фарфора, керамики, стекла, кожи, дерева, камня, металла, когда место склеивания должно быть незаметным. Склеивает указанные материалы друг с другом и в различных комбинациях. Благодаря хорошей заполняющей способности идеально подходит для заполнения трещин. Не подходит для полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП) и силиконов.

СВОЙСТВА

- Супер прочный
- Прозрачный
- Быстросохнущий
- Универсальный
- Температурный режим: от -40°C до +100°C
- Хорошая заполняющая способность
- Водонепроницаемый)
- Высокая стойкость к химическим веществам
- Можно окрашивать

ПОДГОТОВКА

Условия работы: Используйте только при температуре от +5°C до +35°C. Продукт полимеризуется после смешивания смолы и отвердителя.

Меры предосторожности: надевайте перчатки во время использования.

Требования к поверхности: склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

Предварительная обработка поверхности: обезжирить склеиваемые поверхности с помощью растворителя (*Bison Thinner for Bison Kit*) или ацетоном. Зашкурить гладкие поверхности (наждачной бумагой).

Нанесение: Смешать и нанести пластиковым шпателем. Инструменты следует промыть теплой водой с мылом сразу после использования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соотношение компонентов: 1:1

Расход: 24 мл = ок. 240см² (Слоем 1 мм)

Инструкция по применению:

Снимите колпачок-шпатель с носиков шприцов и колпачок-заглушку, находящуюся между рукоятками поршней. Снимите защитную пломбу с наконечников двойного шприца. Выдавите равные количества смолы и отвердителя в прилагаемый лоток для смешивания. Хорошо перемешайте, пока смесь не приобретет однородный цвет. Приготовленную смесь необходимо использовать в течение 5 минут (при комнатной температуре (+20°C)). Нанесите смесь тонким слоем на одну из поверхностей. Сразу после нанесения соедините склеиваемые поверхности и зафиксируйте так на 20 минут. Не сдвигайте детали до полного отверждения клея. После использования прочистите сопла шприцев с помощью ткани и закройте их двойным колпачком. Смешивайте компоненты непосредственно перед проведением работ.

Жизнеспособность: 5 минут

Удаление пятен / остатков: Немедленно удалите свежие пятна теплой водой с мылом. Засохшие остатки клея можно удалить только механически.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Подгонка возможна в течение прибл. 20 минут

Время отверждения: ок. 1 час. Отверждение происходит быстрее при более высоких температурах и медленнее -- при более низких.

* Время отверждения может изменяться в зависимости от качества поверхности, количества использованного продукта, уровня влажности и температуры окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Влагостойкость: Хорошая

Температурный режим: от -40°C до +100°C

Химическая стойкость: хорошая

Заполняющая способность: Хорошая

Основа: эпоксидная смола.

Отвердитель: модифицированный амид

Цвет: Прозрачный

Вязкость: Жидкий

Содержание твердого вещества: ок. 100%

Плотность: ок. 1,16 г/см³

СРОК ГОДНОСТИ:

Минимум 24 месяца с даты изготовления. Время хранения открытой упаковки ограничено. Хранить в сухом прохладном месте, не допускать замерзания.

Наши рекомендации основаны на всесторонних исследованиях и практике. Однако, учитывая разнообразие условий применения и склеиваемых поверхностей, мы не несем никакой ответственности за полученный результат и/или вред от использования данного продукта. Тем не менее, наш техотдел всегда готово дать необходимую консультацию.